



protettivo forte per cotto, pietre e cemento

PER INTERNI ED ESTERNI

KRYPTO H-6

PROFILO E DESTINAZIONE

KRYPTO H-6 è il risultato di attente ricerche che si avvale di una nuova generazione di copolimeri acrilici fluorurati silanici e con caratteristiche idro-oleorepellenti uniche, per la protezione dei materiali da costruzione. Garantisce una durata superiore del prodotto, un'ottima protezione del supporto trattato e nel contempo funge da antiscrittura. KRYPTO H-6 è un protettivo per pavimenti, rivestimenti, piani cucina o bagno e box doccia, in terrecotte, klinker non smaltato, cemento, intonaco e in particolare su tutte le pietre naturali non lucide (porfido, marmo, granito, ardesia, travertino e arenarie). Il trattamento utilizzato all'esterno conferisce alle superfici sottoposte a forte traffico una forte resistenza all'abrasione.

IMPORTANTE: prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che i produttori dei materiali non ne sconsiglino l'utilizzo.



VANTAGGI

- Impedisce ai chewing-gum di attecchire alla superficie trattata.
- Insensibili variazioni cromatiche dei manufatti trattati.
- Non crea film in superficie.
- Ottime proprietà idro-oleorepellenti.
- Ottime proprietà antiscrittura.
- Insensibile variazione alla permeabilità del materiale al vapore acqueo e ai gas.
- Penetra in profondità garantendo durata nel tempo.
- In condizioni di bagnato sviluppa proprietà antiscivolo.
- Limita fortemente il riformarsi di muschi, licheni, lieviti.
- Protegge dal degrado dei cicli di gelo/disgelo.
- Può essere utilizzato come mano finale su altri trattamenti.

COMPOSIZIONE

Copolimero fluoro-acrilsilano in veicolo acquoso.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 15-25 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: ambrato.
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 4,9
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,009 kg/lt.

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia. Per l'applicazione di KRYPTO H-6 si può utilizzare un vello spandicera, strofinaccio di cotone, pennello o irroratore a bassa pressione. Su superfici verticali applicare il prodotto bagnato su bagnato, su pavimentazioni invece attendere 30-60 minuti tra una applicazione e l'altra. Su superfici particolarmente porose o rustiche può essere necessaria un'ulteriore mano. Questo tipo di protezione consente l'eliminazione di tutti i graffi futuri con un semplice lavaggio eseguito con prodotti detergenti e idropulitrice.

Proteggere comunque il manufatto per almeno 24 ore dopo aver terminato l'applicazione.

KRYPTO H-6 può essere applicato come mano finale su trattamenti con KIPTON HS o FOLLET-C (ved. schede).

IMPORTANTE: non applicare altri prodotti (impregnanti o cere) sopra al trattamento con KRYPTO H-6 in quanto verrebbero respinti senza attecchire alla superficie.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente Mistral o Oil & Clean (ved. schede).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta ogni 1-3 anni con Krypto H-6.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one
Può provocare una reazione allergica.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

