



consolidante per legno

PER INTERNI ED ESTERNI

CONSOLIDANTE MC-80

PROFILO E DESTINAZIONE

CONSOLIDANTE MC-80 è formato da particelle finissime di polimeri acrilici per consolidare il legno.

CONSOLIDANTE MC-80 viene utilizzato in quelle situazioni dove vecchi supporti lignei dimostrano un aspetto spugnoso e tenero.

Il prodotto crea una coesione tra le cellule del legno aumentando la durezza superficiale.



VANTAGGI

- Semplicità nella stesura.
- Va a compattare il legno.
- Non contiene solventi.
- Non rilascia sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Non altera l'aspetto finale.

COMPOSIZIONE

Dispersione acquosa di polimero acrilico, conservante e acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, ma all'occorrenza può essere diluito fino ad un massimo di 1:1 con acqua.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 4 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 6 giorni.
RESA: Circa 6-12 mq./lt. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: lattiginoso.
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 7,6
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,03 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.
VOC (Direttiva 2004/42/CE): Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo: 130,00 (2010)
VOC del prodotto: 102,59

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

Stendere il prodotto con l'ausilio di un pennello, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme ed in maniera abbondante, soprattutto nelle zone ammalorate, avendo cura di ripassarlo dopo poco tempo per rimuovere eventuale schiuma.

Lasciare asciugare almeno 2/6 ore (a 20°C) ed applicare una seconda mano.

Dopo 7 giorni, il prodotto raggiunge la massima durezza.

Su legni poco porosi, consigliamo di diluire il prodotto con acqua fino ad massimo di 1:1.

Dopo 3-7 giorni è possibile proseguire e quindi ultimare il trattamento di protezione con oli, vernici o impregnanti.

CONSOLIDANTE MC-80 va a saturare la porosità, per cui se si prosegue il trattamento con oli o impregnanti è bene tenere conto che l'assorbimento del legno sarà inferiore.

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

