vernice effetto legno naturale

PER INTERNI

NATURE FUR

PROFILO E DESTINAZIONE

NATURE FUR è una vernice, a base acqua, di nuova concezione per la protezione del parquet. Oltre alle caratteristiche estetiche, unisce prestazioni di resistenza all'abrasione e alle sgommature.
NATURE FUR è idoneo per le diverse specie legnose a cui conferisce un aspetto finale satinato e vellutato al tatto.
Il miglior risultato lo raggiunge su legni chiari come ad esempio rovere, larice, abete, castagno e olmo.

VANTAGGI

- **Semplice nelle operazioni di stesura.**
- **Si autolivella molto bene.**
- **Finitura naturale incolore.**
- **Conferisce un effetto soft-touch.**
- **E' un prodotto a base acqua.**
- **Asciuga velocemente.**
- **Efficacia massima dopo 6 giorni.**
- **Ottima resistenza alla luce.**
- **Non ingiallisce.**
- **Il prodotto non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.**
- **Idoneo su diverse essenze.**
- **Facilità di ripristino.**

COMPOSIZIONE

Resine acril-poliuretaniche, resine fluorurate, emulsioni resino-cerose, cere naturali e acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
RAPPORTO CATALISI (ultima mano): 10/1,2.
POT-LIFE: 3 ore.
FUORI POLVERE: 1 ora.
CALPESTABILITÀ: 2 ore.
ESSICAZIONE TOTALE: 6 giorni.
RESA: Circa 40-50 gr./mq. per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido denso.
COLORE: lattiginoso:
ODORE: caratteristico.
PH (a 20°C): 7,6
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 1,038 kg/lt
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.
VOC (Direttiva 2004/42/CE): Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.
VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:
Limite massimo: 130,00 (2010)
VOC del prodotto: 80,99

INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'utilizzo. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Stendere una prima mano con vello, spandicera, pennello o rullo a pelo raso per applicazioni in opera, oppure a spruzzo o a rullo se si tratta di applicazione industriale. Dove possibile, è preferibile applicare il prodotto seguendo la venatura del legno. Attendere 3-4 ore (a 22°C) carteggiare con carta grana 320/400 o scotch brite. Questo passaggio è necessario per lisciare la superficie.
Stendere una seconda mano con le stesse modalità. Attendere almeno 2 ore e se necessario passare scotch brite rosso.
Stendere una terza mano con l'aggiunta di Indur K-34 (ved. scheda), seguendo le stesse modalità. Dopo 24 ore il supporto è asciutto ma le maggiori proprietà di durezza superficiale si ottengono dopo 6 giorni di stagionatura.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detergente brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Perlage Oro lucido o satinato (ved. scheda).

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
Indicazioni di pericolo:
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH208 Contiene: A mixture of : α-3- (3- (2H-benzot r iazol -2- yl) -5- tert -butyl -4-hydroxyphenyl)propionyl -ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2 -yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
Può provocare una reazione allergica.
Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:
Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poichè le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

NewChemical PREVENTION