



protettivo antipolvere per cemento

PER INTERNI ED ESTERNI

PAVICEM



PROFILO E DESTINAZIONE

PAVICEM è un prodotto a base di resine acriliche per il trattamento antipolvere e/o antimacchia dei pavimenti in cemento.

Il prodotto è destinato ai pavimenti interni ed esterni in cemento i quali possedendo porosità (a volte elevata) sono particolarmente vulnerabili nei confronti delle macchie di natura oleosa e dello sporco in genere. PAVICEM conferisce ai pavimenti in cemento una buona tonalizzazione, una protezione antipolvere e/o antimacchia unitamente ad un aspetto curato.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente ammoniacale.

VANTAGGI

- Consente una facile manutenzione.
- Resiste ai ripetuti lavaggi con detersivi neutri.
- Impregna e satura le superfici impedendo lo spolvero.
- Garantisce una buona resistenza meccanica.
- Dona un gradevole aspetto estetico.
- Impedisce allo sporco di tipo oleoso di penetrare.

COMPOSIZIONE

Resina metacrilata, solvente nafta petrolio.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
FUORI POLVERE: 2 ore.
CALPESTABILITÀ: 4 ore.
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.
RESA: Indicativamente 16-26 mq/lt per mano.
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con ragia minerale.
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
COLORE: incolore.
ODORE: caratteristico.
SOLUBITÀ IN ACQUA: totale.
PESO SPECIFICO: 0,904 kg/lt.
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: > 23°C

INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

Per predisporre il trattamento, il pavimento va lavato a fondo. Se si interviene su pavimenti nuovi è sufficiente un detergente idoneo (ns. Micromax Extra) con l'ausilio di lavasciuga o monospazzola. Se invece il pavimento è già stato vissuto e presenta macchie di varia natura va sgrassato con opportuni detersivi (ns. Sgras Sg), risciacquato e lasciato asciugare almeno 1/5 giorni. Non usare disincrostanti acidi in quanto risultano reattivi nei confronti del cemento creando sbiancamenti.

Applicare una prima mano di PAVICEM con vello o spandicera avendo cura di fermarsi sui giunti di dilatazione per evitare sormonti. Dopo 1-2 ore applicarne una seconda ed eventualmente una terza mano con le stesse modalità sopra descritte.

Dopo 4 ore dall'ultima mano, il pavimento è calpestabile.

Come antipolvere applicare 1-2 mani, diversamente, come protettivo antimacchia applicare 2-3 mani a seconda della porosità e della struttura della superficie.

ATTENZIONE: Questo trattamento non preserva la superficie in cemento dalle sostanze acide.

SALUTE

Indicazioni di pericolo:

- H226 Liquido e vapori infiammabili.
 - H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 - H335 Può irritare le vie respiratorie.
 - H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
 - H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Consigli di prudenza:
- P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . .
 - P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
 - P331 NON provocare il vomito.
 - P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
 - P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
- Contiene: Idrocarburi, C9, aromatici
N-BUTILE ACETATO

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
TEL.+39 0535 91336
INFO@NEWCHEMICAL.IT
WWW.NEWCHEMICAL.IT

