



# cera protettiva di finitura

## PER INTERNI ED ESTERNI

# NEOCOT

### PROFILO E DESTINAZIONE

NEOCOT è una finitura all'acqua che dona al manufatto un aspetto estetico lucido e nel contempo rinforza le proprietà antimacchia, oltre a preservare più a lungo la protezione di fondo. Da utilizzare come finitura e manutentore dopo il trattamento impregnante all'esterno. Semplifica le operazioni di manutenzione.

NEOCOT è un prodotto che va a completare ed aumentare la protezione antimacchia sulle superfici esterne. Idoneo per cotto, terrecotte, klinker, cemento, pietre naturali non lucide e gres a superficie grezza.

**IMPORTANTE:** prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che i produttori dei materiali non ne sconsiglino l'utilizzo.



### VANTAGGI

- Semplifica le operazioni di pulizia.
- Aumenta la durata del trattamento.
- Maggiore resistenza all'acqua ed alle sostanze oleose.
- Semplicità nelle operazioni di stesura.
- Dona un gradevole aspetto lucido.
- Uniformità di risultato.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- È gradevolmente profumato.
- Asciuga facilmente.
- Protegge dal degrado dei cicli di gelo/disgelo.

### COMPOSIZIONE

Emulsioni resino cerosi, polietileniche, paraffiniche e microcristalline, fluorosilani, autolivellanti, fungicidi, preservanti, essenze, acqua.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
FUORI POLVERE: 1 ora.  
CALPESTABILITÀ: 2 ore.  
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.  
RESA: Indicativamente 15-25 mq/lt per mano.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: lattiginoso.  
ODORE: gradevolmente profumato.  
PH (a 20°C): 8,8  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.  
PESO SPECIFICO: 1,019 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C

### INDICAZIONI

Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

ALCUNE ESEMPLI DI TRATTAMENTO:

- 1) Dopo impregnante FOLLET-C seguono 1-2 mani di NEOCOT.
- 2) Dopo impregnante KRIPTON HS seguono 1-2 mani di NEOCOT.

Dopo aver controllato che le superfici trattate con i prodotti di fondo risultino asciutte ed uniformi (circa 2 ore dopo) viene applicata una prima mano di NEOCOT, avendo cura di distribuirlo uniformemente utilizzando uno spandicera o strofinaccio di cotone con spazzolone. Lasciare asciugare 1-2 ore e con le stesse modalità applicarne eventualmente una seconda mano. Su gres porcellanato grezzo applicarlo direttamente (senza prodotti impregnanti di fondo) seguendo le stesse modalità. Se si desidera ottenere un risultato finale meno lucido, consigliamo di miscelarlo con FOLLET-C (ved. scheda) fino ad un rapporto massimo di 1:1. In qualità di manutentore straordinario consigliamo di applicarlo ogni 8/12 mesi. Per una manutenzione più ravvicinata è possibile diluirlo fino ad un massimo del 50% in acqua. Per la manutenzione ordinaria, utilizzare ad ogni lavaggio detergente brillantante Mistrall (ved. scheda) diluito al 1-2% in acqua. Dopo il trattamento proteggere dall'acqua e dalle intemperie per almeno 24 ore.

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). Indicazioni di pericolo:  
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

